

# Kabeline 2375 GLM epoxy kunsthars



De Kabeline 2375 epoxyhars is speciaal ontwikkeld voor het ingieten van geleidbaarheidssensoren voor het gladheidsmeldsysteem (GMS) van Rijkswaterstaat. Deze hoogwaardige hars wordt al meer dan 30 jaar gebruikt. De hars blinkt uit in zijn uitzonderlijke hechting op roestvrij staal en krimpt niet tijdens of na het uithardingsproces.

De Kabeline 2375 epoxyhars is bijzonder geschikt voor het ingieten van elektrische componenten die een langdurige bescherming nodig hebben tegen binnendringend vocht en mechanische invloeden.

## Kenmerken

- Uitstekende hechting op RVS.
- Volledig krimpvrij.
- Totaal vochtongevoelig.
- Lage reactietemperatuur tijdens uitharding.
- Trage uithardingstijd van ca. 24 uur bij kamertemperatuur.
- Hoge hardheid van Shore D 84.
- Hoog soortelijk gewicht van 1,7.
- Uitstekende mechanische eigenschappen.
- Verpakt in transparante 2-componenten verpakking.
- Hars en verharder worden altijd in de juiste verhouding gemengd.
- Gemengde hars die achterblijft in de verpakking hardt volledig uit en kan als bedrijfsafval worden afgevoerd.

## Specificaties

| Eigenschappen                 | Eenheid           | Waarde             |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|
| Uithardingstijd 0,1L bij 23°C | uur               | 24                 |
| Uithardingstijd 0,1L bij 30°C | uur               | 2,5                |
| Exotherme piek 0,1L bij 30°C  | °C                | 35                 |
| Dichtheid                     | g/cm <sup>3</sup> | 1,7                |
| Viscositeit bij 23°C          | mPas              | 5000 - 6000        |
| Hardheid                      | Shore D           | 84                 |
| Krimp tijdens uitharding      | %                 | 0                  |
| Houdbaarheid                  | maanden           | 18                 |
| Uitharding onder water        | ml/gas            | 0                  |
| Kleur                         |                   | grijs/zwart        |
| Mengtijd                      | minuten           | 2                  |
| Grondstof                     |                   | gevulde epoxy hars |

# Kabeline 2375 GLM epoxy kunsthars

## Extra info

[Download: Menginstructie harspakketten](#)



## Producten

| Art.nr. | Product Naam                  | Kleur     | Inhoud   | Besteleenheid |
|---------|-------------------------------|-----------|----------|---------------|
| 80090   | Kabeline 2375<br>GLM 550 gram | antraciet | 550 gram | 10 st./doos   |